



Fast Decor Modern

Acrylstrukturfarbe Fast Decor Modern für den Innenbereich

Anwendungsbereich

Acryl-Strukturfarbe für Innenräume in Form von Dekormasse, für individuelle Struktur der Wände dank manueller Modellierung der frischen Masse. Es gibt unzählige Strukturmöglichkeiten, je nach Benutzerintention. In Verbindung, mit den Möglichkeiten von FAST Decor Bejca, wird die Struktur der Oberfläche betont, es entstehen edle und elegante Dekoüberzüge im breiten Farbspektrum. Die Dekomasse FAST Decor Modern ermöglicht uneingeschränkte Kreativität bei Verzierungen der Innenräume.

Eigenschaft

Ökologisch, mit Wasser verdünnbar, beständig gegen Beschädigungen, leicht zu modellieren.

Vorbereitung

Der Untergrund muss tragbar, eben, trocken, rissfrei und sauber sein. Zur Untergrundreparatur sollten Mittel ohne Kalk benutzt werden. Alte und schwache Untergründe, wie Emulsionsfarben, Tapeten usw., müssen vorher entfernt werden. Neue Mineraluntergründe (Beton, Zement und Kalkverputz) sollten erst nach vier Wochen gestrichen werden. Alte Sandverputze und Untergründe von starker Wasseraufnahmefähigkeit sollten vorerst mit der Grundierfarbe FAST Decor Grunt gestrichen werden. Vor der Arbeit sollten alle Flächen, die nicht bearbeitet werden sollen, abgedeckt oder abgeklebt werden.

Gebrauch

Die Acrylstrukturfarbe sollte mit einem Metallreibebrett aufgetragen werden. Die Struktur mit einem entsprechenden Werkzeug modellieren. Diese Modellierung sollte vor der Putzbindung stattfinden. Nach dem Trocknen den Verputz schleifen. Der dekorative Effekt wird durch Fast Decor Bejca in ausgewählten Farben erreicht. Die einzelnen Wände sollten in einem Vorgang gedeckt werden. Die obigen Informationen stellen Hinweise zur Produkthanwendung dar und befreien den Benutzer nicht von der Pflicht der Arbeitsausführung nach Normen und Arbeitsschutzvorschriften. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die Fehlbenutzung des Produkts und haftet nicht für bestimmungswidrigen Gebrauch. Vor Gebrauch



Technische Daten

Basis	Acryldispersion mit Quarzzuschlagstoffen
Dichte	1,7 kg/dm ³
Trocknungszeit	bis 24 Stunden
Untergrund umgebungs temperatur	+5°C bis +25°C
Verdünnen	in Sonderverhältnissen Max. 2% FAST Decor Grunt
Voc	unter 30 g/l

Normen

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002 Das Produkt besitzt das aktuelle Hygienezertifikat.

sollte das Produkt gründlich umgerührt werden.