



Fast Kwarc

Acrylstrukturfarbe 'Quarzmantel'

Anwendungsbereich

FAST KWARC ist eine Acrylstrukturfarbe, die für die Anfertigung der Dekorschichten auf Zement-, Zementkalkputzen, sowie auf Untergründen aus Beton, Ziegeln, Gips und Gipskarton angewendet wird. Die Farbe kann im Innen- und Außenbereich der Gebäude zum Einsatz kommen. Sie kann ebenfalls als Endschicht im Wärmedämmverbundsystem der Gebäude eingesetzt werden.

Eigenschaft

FAST KWARC ist eine starke, gut deckende, strukturelle Acrylfarbe mit feinem Quarzkorn, die gegen Witterungseinflüsse und Einschläge beständig ist. Sie ist leicht zu verarbeiten und korrigiert kleine Unebenheiten, da sie einen verfestigten Überzug bildet. Sie ist dampfdurchlässig und wasserabweisend. Es besteht die Möglichkeit, nach dem FAST COLOR SYSTEM zu streichen. Sie enthält Inhaltsstoffe, die die Entwicklung von Algen und Schimmelpilzen auf der gestrichenen Fläche hemmen.

Vorbereitung

FAST KWARC ist auf feste, saubere, trockene, dichte sowie fett- und staubfreie Untergründe aufzutragen. Sichtbare Risse und Defekte sind auszubessern. Saugende, lose und staubende Untergründe sind mit dem FAST GRUNT G zu grundieren. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden: - Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit FAST GRUNT G oder FAST GRUNT U grundiert, - Beton (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit FAST GRUNT G oder FAST GRUNT U grundiert, - netzarmierte Schicht im Wärmedämmungssystem, auf dem Mörtel FAST SPECJAL ausgeführt und über 3 Tage mit FAST GRUNT M grundiert, - Gipsuntergründe (Feuchtigkeit unter 1%), mit FAST GRUNT G und FAST GRUNT U grundiert.

Gebrauch

Vor dem Einsatz das Produkt sorgfältig verrühren. Als Putzträger FAST GRUNT M (weiß oder farbig) anwenden. Die unverdünnte Farbschicht mit Fassadenpinsel, Struktur-Roller, MiniFlächenstreicher oder Reibebrett auftragen. Das Wunschmuster des



Technische Daten

Basis	Acryldispersion mit Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten
Offene zeit	ca. 20 min.
Trocknungszeit	mind. 4-6 Stunden, die nächste Schicht nach ca. 2 Stunden
Untergrund umgebungs temperatur	+5°C bis +25°C
Voc	unter 30 g/l

Normen

Hergestellt gemäß: PN-C-81913:1998, PN-EN 1062-1:2005. Das Produkt besitzt das aktuelle Hygienezertifikat.

Putzes mit dem Struktur-Roller oder einem anderen Werkzeug gestalten. FAST KWARC bei der Untergrund- und Lufttemperatur zwischen +5°C und +25°C, nicht bei Regen, heftigen Wind und unter direkter Sonneneinwirkung auftragen. Trocknungszeit ca. 4-6 Stunden. Folgende Putzschichten frühestens nach mind. 2 Stunden auftragen. Zusätzliche Ausführungsanweisungen: - Um die Differenzen in den Farbtönen innerhalb einer Fläche zu verhindern, sollten Farbeimer aus einer Charge verwendet oder die Eimerinhalte miteinander vermischt werden. - Bis die Farbe ganz trocken ist, sollte sie vor ungünstiger Witterung mit den auf Gerüsten montierten Abdeckungen geschützt werden. - Es sollten zum Auftragen die gängigen Fassadenstreichtechniken angewandt werden.